



# LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE LAMELLENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN

Produkt: Alustar 5000  
Qualität: siehe sundrape® Behang-Ausführungen  
Lamellenbreite:  
bestehend aus:

Material  
100% Polyester Trevira CS Gewebe  
blickdicht  
aluminiumbedampft  
PVC- und halogenfreie Beschichtung

## Physikalische Eigenschaften

Material-Gewicht: ca. 75 g/qm  
Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01: 6-7

	5000	5010	5048	5060	5046	5049
Reflexion in %:	58	58	54	54	52	51
Absorption in %:	40	35	42	42	44	46
Transmission in %:	2	7	4	4	4	3
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,40	0,40	0,44	0,42	0,42	0,45
Abminderungsfaktor Fc	0,55	0,55	0,61	0,58	0,59	0,63

Brandverhalten:  
schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1 (außer 5000)

Alubedampfung reibeicht nach DIN EN ISO 105-X12: 4-5

## Einsatzbereich

In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, sehr gut geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EU-Richtlinien (90/270/EWG). Arbeitsstättenverordnung (§ 7 und § 9)  
Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6 und Feuchträume.