

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE LAMELLENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Alustar 6000
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen
Lamellenbreite:
bestehend aus:

Material
100% Polyester Trevira CS Gewebe
halbtransparent,
aluminiumbedampft

Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht: ca. 80 g/qm
Lichtehtheitsgrad DIN EN 105-B01: 6-7

	6000	6010	6080	6090	6011
Reflexion in %:	52	52	41	51	53
Absorption in %:	36	30	32	36	38
Transmission in %:	12	18	27	13	9
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,43	0,43	0,49	0,43	0,42
Abminderungsfaktor Fc	0,60	0,60	0,68	0,60	0,59

Brandverhalten:
schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1 (außer 6000)
schwer entflammbar (AT) ÖNORM B 3800

Alubedampfung reibeht nach DIN EN ISO 105-X12: 3

PVC- und halogenfreie Beschichtung

Einsatzbereich
In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus.