



LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE LAMELLENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN

Produkt: Interloon® Flammé 3630
Qualität: siehe sundrape® Behang-Ausführungen
Lamellenbreite:mm
bestehend aus:

Material
100% Polyester

Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht: ca. 230 g/qm
Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01: 6-7

	3630	3635
Reflexion in %	70	59
Absorption in %	5	22
Transmission in %	25	19
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,35	0,40
Abminderungsfaktor Fc	0,49	0,56

	3638	3633
Reflexion in %	70	64
Absorption in %	9	17
Transmission in %	21	19
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,35	0,38
Abminderungsfaktor Fc	0,49	0,53

Brandverhalten:
schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1
schwer entflammbar (AT) Ö-Norm B3800

Einsatzbereich
In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, Feuchträume.