

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE LAMELLENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Interloon® Soft 2901
 Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen
 Lamellenbreite:mm
 bestehend aus:

Material
 100% Polyester
 PVC- und halogenfreie Beschichtung

Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht:	ca. 190 g/qm			
Lichteichtheitsgrad DIN EN 105-B01:	6-7			
	2901	2913	2914	2903
Reflexion in %	64	54	47	64
Absorption in %	5	20	32	7
Transmission in %	31	26	21	29
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,39	0,43	0,46	0,38
Abminderungsfaktor Fc	0,54	0,59	0,64	0,53
	2912	2905	2908	
Reflexion in %	62	62	59	
Absorption in %	13	12	15	
Transmission in %	25	26	26	
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,39	0,39	0,41	
Abminderungsfaktor Fc	0,54	0,54	0,56	

Brandverhalten:
 schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1
 schwer entflammbar (AT) ÖNORM B 3800

Einsatzbereich
 In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, Feuchträume.