



## LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE LAMELLENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN

Produkt: Pearlstar Okkult 770  
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen  
Lamellenbreite:  
bestehend aus:

Material  
100% Polyester

Physikalische Eigenschaften	770			
Materialgewicht:	ca. 420 g/qm			
Lichteichtheitsgrad DIN EN 105-B01: lichtdicht	6-7			
	770	771	772	773
Reflexion in %:	84	84	84	84
Absorption in %:	16	16	16	16
Transmission in %: in %:	0	0	0	0
Gesamtenergiedurchlassgrad gt:	0,28	0,28	0,28	0,28
Abminderungsfaktor Fc:	0,38	0,38	0,38	0,38

Brandverhalten:  
schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1

PVC- und halogenfreie Beschichtung  
Feuchtraumgeeignet

Einsatzbereich  
In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, sehr gut geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EU-Richtlinien (90/270/EWG). Arbeitsstättenverordnung (§ 7 und § 9)  
Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6 und Feuchträume.