

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE LAMELLENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Spunglas Dim-Out 69920

Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen

Lamellenbreite:

bestehend aus:

Material

100% Glasfaser

Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht: ca. 235 g/qm

Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01: 6-8

blickdicht

	69920	69960	69910	69970
Reflexion in %:	81	81	81	81
Absorption in %:	11	13	11	12
Transmission in %:	8	6	8	7
Gesamtenergiedurchlassgrad gt:	0,29	0,29	0,29	0,29
Abminderungsfaktor Fc:	0,41	0,41	0,41	0,41

Brandverhalten:

schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1

schwer entflammbar (FR) M1

Unbedenklichkeitsgutachten MPA NRW

PVC- und halogenfreie Beschichtung

Feuchtraumgeeignet

ViS Qualitätsmarke

Einsatzbereich

In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, sehr gut geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EU-Richtlinien (90/270/EWG). Arbeitsstättenverordnung (§ 7 und § 9)

Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6 und Feuchträume.