

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE LAMELLENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Interloon Trevira CS Satin 550
 Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen
 Lamellenbreite:.....mm
 bestehend aus:

Material
 100% Polyester, Trevira CS
 PVC- und halogenfreie Beschichtung

Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht: ca. 300 g/qm
 Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01: 6-7
 Schallschutz: -4,8 dB
 blickdicht

	550	551	553
Reflexion in %	70	70	47
Absorption in %	12	15	44
Transmission in %	18	15	9
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,35	0,35	0,45
Abminderungsfaktor Fc	0,49	0,49	0,63

	554	560
Reflexion in %	62	60
Absorption in %	23	23
Transmission in %	15	17
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,39	0,40
Abminderungsfaktor Fc	0,53	0,55

Brandverhalten:
 schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1

Trevira Markenfreigabe

Einsatzbereich
 In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, Feuchträume.