

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE FLÄCHENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Alustar Light 5011
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen
Behangbreite: 1500 mm
bestehend aus:

Material
100% Polyesterglanzgewebe, aluminiumbedampft
benötigt keine seitlichen Säume
PVC- und halogenfreie Beschichtung

Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht: ca. 80g/qm
Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01: 6-7
Alubedampfung reibeht DIN EN ISO 105-X12: 4

	5011	5013	5014
Reflexion in %:	57	56	55
Absorption in %:	37	37	39
Transmission in %:	6	7	6
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,40	0,43	0,43
Abminderungsfaktor Fc	0,56	0,59	0,60

Brandverhalten:

schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1
schwer entflammbar (AT) ÖNORM B 3800

Einsatzbereich

In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, sehr gut geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EU-Richtlinien (90/270/EWG). Arbeitsstättenverordnung (§ 7 und § 9)
Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6 und Feuchträume.