

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE FLÄCHENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Interloon® Screen I 430
 Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen
 Behangbreite: 2400 mm
 bestehend aus:

Material
 100% Polyester
 benötigt keine seitlichen Säume
 PVC- und halogenfreie Beschichtung

Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht: ca. 205 g/qm
 Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01: 5
 Halbtransparent

| | | | | |
|-------------------------------|------|------|------|------|
| | 430 | 431 | 432 | 433 |
| Reflexion in %: | 54 | 53 | 45 | 36 |
| Absorption in %: | 2 | 8 | 17 | 35 |
| Transmission in %: | 44 | 39 | 38 | 29 |
| Gesamtenergiedurchlassgrad gt | 0,45 | 0,45 | 0,49 | 0,49 |
| Abminderungsfaktor Fc | 0,62 | 0,63 | 0,68 | 0,68 |

| | | | | | |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 |
| Reflexion in %: | 7 | 25 | 8 | 26 | 5 |
| Absorption in %: | 83 | 55 | 83 | 57 | 88 |
| Transmission in %: | 10 | 20 | 9 | 17 | 7 |
| Gesamtenergiedurchlassgrad gt | 0,53 | 0,51 | 0,52 | 0,48 | 0,64 |
| Abminderungsfaktor Fc | 0,74 | 0,70 | 0,73 | 0,67 | 0,89 |

Brandverhalten:
 schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1

Öko-Tex Standard 100

feuchtraumgeeignet
 feuchtabwischbar

Einsatzbereich
 In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus und Feuchträume.