

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE FLÄCHENVORHÄNGE BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Interloon® Trevira® CS 8001
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen
Behangbreite: 1800 mm
bestehend aus:

Material
100% Polyester, Trevira CS
benötigt keine seitlichen Säume

Physikalische Eigenschaften
Materialgewicht: ca. 270 g/qm
Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01: 5-7
AMP antimikrobielle Ausrüstung
Eignung für hygienisch sensitive Bereiche
PVC- und halogenfreie Beschichtung

Qualität	8008	8009	8010	8011	8003
Reflexion in %	58	41	48	41	58
Absorption in %	11	37	27	37	11
Transmission in %	31	22	25	22	31
Gesamtenergiedurchlassgrad gt:	0,41	0,49	0,46	0,49	0,41
Abminderungsfaktor Fc:	0,57	0,67	0,63	0,67	0,57

Qualität	8012	8022	8023
Reflexion in %	41	41	41
Absorption in %	37	37	37
Transmission in %	22	22	22
Gesamtenergiedurchlassgrad gt:	0,49	0,49	0,49
Abminderungsfaktor Fc:	tr0,67	0,67	0,67

Brandverhalten:
schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1

Trevira CS Markenfreigabe: 061673

Einsatzbereich
In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, Feuchträume.