

LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE ROLLOS BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Pearlstar Okkult 770
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen
Behangbreite: 2300 mm
bestehend aus:

Material
100% Polyester

Physikalische Eigenschaften	770			
Materialgewicht:	ca. 420 g/qm			
Lichtecheitsgrad DIN EN 105-B01: lichtdicht	6-7			
	770	771	772	773
Reflexion in %:	84	84	84	84
Absorption in %:	16	16	16	16
Transmission in %: in %:	0	0	0	0
Gesamtenergiedurchlassgrad gt:	0,28	0,28	0,28	0,28
Abminderungsfaktor Fc:	0,38	0,38	0,38	0,38

Brandverhalten:
schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1

PVC- und halogenfreie Beschichtung
Feuchtraumgeeignet

Einsatzbereich
In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, sehr gut geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EU-Richtlinien (90/270/EWG). Arbeitsstättenverordnung (§ 7 und § 9)
Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6 und Feuchträume.