

# LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE ROLLOS BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Thermostar Screen II 450  
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen  
Behangbreite: 2400 mm  
bestehend aus:

Material  
100% Polyester, aluminiumbedampft  
PVC- und halogenfreie Beschichtung

## Physikalische Eigenschaften

Material-Gewicht: ca. 210 g/qm

Lichtechnheitsgrad DIN EN 105-B01: 5  
halbtransparent

	450	451	452
Reflexion in %:	45	43	40
Absorption in %:	43	48	54
Transmission in %:	12	9	6
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,46	0,47	0,48
Abminderungsfaktor Fc	0,64	0,65	0,67

	453	454
Reflexion in %:	31	41
Absorption in %:	62	49
Transmission in %:	7	10
Gesamtenergiedurchlassgrad gt	0,50	0,47
Abminderungsfaktor Fc	0,69	0,65

Brandverhalten:  
schwer entflammbar DIN 4102 B1

Alubedampfung ist reibeicht DIN EN ISO 105-X12: 5  
Öko-Tex Standard 100  
feuchtraumgeeignet  
feuchtabwischbar

## Einsatzbereich

In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, sehr gut geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach EU-Richtlinien (90/270/EWG). Arbeitsstättenverordnung (§ 7 und § 9)  
Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6 und Feuchträume.