

# LEISTUNGSVERZEICHNIS FÜR SUNDRAPE ROLLOS BEHANGQUALITÄTEN



Produkt: Trevira® CS Colour II 8001  
Qualität: siehe sundrapé® Behang-Ausführungen  
Behangbreite: 1800 mm  
bestehend aus:

Material  
100% Polyester, Trevira CS

## Physikalische Eigenschaften

Materialgewicht: ca. 270 g/qm  
Lichtechtheitsgrad DIN EN 105-B01: 5-7  
AMP antimikrobielle Ausrüstung  
Eignung für hygienisch sensitive Bereiche  
PVC- und halogenfreie Beschichtung

Qualität	8008	8009	8010	8011	8003
Reflexion in %	58	41	48	41	58
Absorption in %	11	37	27	37	11
Transmission in %	31	22	25	22	31
Gesamtenergiedurchlassgrad gt:	0,41	0,49	0,46	0,49	0,41
Abminderungsfaktor Fc:	0,57	0,67	0,63	0,67	0,57

Qualität	8012	8022	8023
Reflexion in %	41	41	41
Absorption in %	37	37	37
Transmission in %	22	22	22
Gesamtenergiedurchlassgrad gt:	0,49	0,49	0,49
Abminderungsfaktor Fc:	0,67	0,67	0,67

Brandverhalten:  
schwer entflammbar (DE) DIN 4102 B1

Trevira CS Markenfreigabe

Einsatzbereich  
In allen Bereichen des Wohn- und Objektbaus, Feuchträume.